

AFNOR	EN	DIN	PRINCIPALES UTILISATIONS
CuPb5Sn5Zn5 / U-Pb5e5z5	CuSn5Zn5Pb5 (CC491K)	2.1096	Bronze usité surtout en fonderie pour la Robinetterie. Pour les semi-produits (coulée continue), c'est la nuance qui répond aux NORMES réglementant les matériaux pouvant être utilisés dans les installations fixes de distribution d'eau destinées à la CONSOMMATION HUMAINE
CuSn7Pb7Zn3 / U-E7PB7Z3	CuSn7Zn4Pb7 (CC493K)		Caractéristiques mécaniques élevées et constante, excellente tenue aux frottements. Très bon comportement sous faibles et moyennes pressions. Bonne tenue à l'usure. Industrie mécanique, automobile, électrique, navale, robinetterie. Petits engrenages, bagues, paliers, coussinets, glissières, plaques d'usure, écrous
CuPb10Sn10 / U-Pb10E10	CuSn10Pb10 (CC495K)	2.1176	Présence du plomb, il est la nuance la plus courante pour résoudre les cas de frottements difficiles en alliant une bonne résistance à la pression. utilisé dans l'industrie mécanique pour la réalisation de bagues, coussinets, glissières..., et en général des pièces soumises à la pression avec lubrification aléatoire.
U-Pb15E8	CuSn7Pb15 (CC496K)	2.1183	Bronze au plomb possédant d'excellentes propriétés de frottement et un bon pouvoir lubrifiant. Utilisé dans des cas de vitesses élevées sous faible charge et graissage difficile. Réalisation de coussinets, bagues travaillant dans l'eau, paliers dans une atmosphère chimiquement agressive, paliers de ventilateurs, pièces de cimenterie.
CuSn12 / U-E12	CuSn12 (CC483K)	2.1052	Bronze dur cupro-étain, excellentes propriétés de frottement. Industrie mécanique, chimique, construction navale, travaux publics, robinetterie. Réalisation de paliers, coussinets, douilles, roues hélicoïdales, vis sans fi, écrous.
CuSn9P / U-E9P	CuSn8 (CW453K)	2.1030	Bronze de frottement à hautes caractéristiques aux dimensions très précises. Propriétés mécaniques excellentes. Charge admissible très élevée. Grande résistance à l'usure. Grande solidité. Excellente résistance aux frottements.
UA10N	CuAl10Ni5Fe4 (CW307G)	2.0966	Cuivre à l'aluminium ou cupro-alu. Excellente résistance à l'eau de mer et aux solutions acides. Très bonne tenue à l'usure. Utilisé dans les industries chimiques, alimentaire, construction navale, réalisation de segments, glissières, anneaux d'usure, vis sans fin, engrenages, cage de roulements

Alliages	Cu	Sn	Pb	Zn	Fe	Ni	Al	Mn	Si
CuSn5	SOLDE	6	6	6	0.3	2	0.01		0.01
CuSn7	SOLDE	6.5-7	6.3-6.5	2.8-3.2	0.20	0-0.50		TRACES	
CuSn10Pb10	SOLDE	11	11	2	0.25	2	0.01		0.01
CuSn7Pb15	SOLDE	7.5	15						
CuSn12	SOLDE	11	1.5	1	0.03	0.-0.8		TRACES	
CuSn8	SOLDE	7.5-10	0.10	0.5	0.10				
CuAl10Ni5Fe4	SOLDE				4	5	10	0.5	

ALLIAGES	R (N/mm ²) Selon état	E (Rp 0.2) N/mm ² Selon état	A %	Dureté HB	Conductivité thermique à 20°
CuSn5					
CuSn7	260	120	12	80	58 W / (m.K)
CuSn10Pb10	280	140	6	90	
CuSn7Pb15	150	100	8	65	52 W / (m.K)
CuSn12	300	170	11	100	55 W / (m.K)
CuSn8	350	170	25-50	90	
CuAl10Ni5Fe4	650	480	10	185	